

시험성과대비표

제품명		미네랄울 보온판(120K)								
업체명		생고뱅이소바코리아㈜								
시험기관		한국건설생활환경시험연구원(KCL)								
시험완료일자		2024년 02월 23일								
구분	시험방법	물성기준				성능				비고
		밀도	열전도율 at 20℃	열전도율 at 70℃	열간수축온도	밀도	열전도율 at 20℃	열전도율 at 70℃	열간수축온도	
		(kg/m³)	(W/m.K)	(W/m.K)	(℃)	(kg/m³)	(W/m.K)	(W/m.K)	(℃)	
미네랄울(120K)	KS L 9102	120(-15%)	0.036 이하	0.043 이하	600 이상	117	0.034	0.040	666	

생고뱅이소바코리아㈜

Q&D Manager