

시험성과대비표

제품명	웨더프루프 33									
업체명	생고뱅이소바코리아(주)									
시험기관	한국건설생활환경시험연구원(KCL)									
시험완료일자	2026년 03월 12일									
구분	시험방법	물성기준				성능				비고
		밀도	열전도율 at 20℃	열전도율 at 70℃	열간수축온도	밀도	열전도율 at 20℃	열전도율 at 70℃	열간수축온도	
		(kg/m ³)	(W/m.K)	(W/m.K)	(℃)	(kg/m ³)	(W/m.K)	(W/m.K)	(℃)	
그라스울 보온판(40K)	KS L 9102	40(+4,-3)	0.035 이하	0.043 이하	350 이상	42	0.033	0.041	403	웨더프루프33

생고뱅이소바코리아(주)

Q&D Manager 