

## 시험성과대비표

제품명	그라스올 보온판(24K)									
업체명	생고뱅이소바코리아㈜									
시험기관	한국건설생활환경시험연구원(KCL)									
시험완료일자	2026년 03월 06일									
구분	시험방법	물성기준				성능				비고
		밀도	열전도율 at 20℃	열전도율 at 70℃	열간수축온도	밀도	열전도율 at 20℃	열전도율 at 70℃	열간수축온도	
		(kg/m <sup>3</sup> )	(W/m.K)	(W/m.K)	(℃)	(kg/m <sup>3</sup> )	(W/m.K)	(W/m.K)	(℃)	
그라스올 보온판(24K)	KS L 9102	24(+3,-2)	0.037 이하	0.048 이하	300 이상	26	0.035	0.044	394	

생고뱅이소바코리아㈜

Q&D Manager

