

시험성과대비표

제품명	그라스울 보온통(100A75T)									
업체명	생고뱅이소바코리아(주)									
시험기관	한국건설생활환경시험연구원(KCL)									
시험완료일자	2026년 03월 18일									
구분	시험방법	물성기준				성능				비고
		밀도	열전도율 at 20℃	열전도율 at 70℃	열간수축온도	밀도	열전도율 at 20℃	열전도율 at 70℃	열간수축온도	
		(kg/m ³)	(W/m.K)	(W/m.K)	(℃)	(kg/m ³)	(W/m.K)	(W/m.K)	(℃)	
그라스울 보온통(100A75T)	KS L 9102	45 ~ 90	0.036 이하	0.043 이하	350 이상	66	0.031	0.038	429	

생고뱅이소바코리아(주)

Q&D Manager

