



시험성과대비표

제품명	이·세이버(32K)									
업체명	생고뱅이소바코리아㈜									
시험기관	한국건설생활환경시험연구원(KCL)									
시험완료일자	2026년 03월 18일									
구분	시험방법	물성기준				성능				비고
		밀도	열전도율 at 20℃	열전도율 at 70℃	열간수축온도	밀도	열전도율 at 20℃	열전도율 at 70℃	열간수축온도	
		(kg/m ³)	(W/m.K)	(W/m.K)	(℃)	(kg/m ³)	(W/m.K)	(W/m.K)	(℃)	
그라스울 보온판(32K)	KS L 9102	32(±4)	0.036 이하	0.045 이하	300 이상	32	0.032	0.038	396	이세이버 32K

생고뱅이소바코리아㈜

Q&D Manager

