

시험성과대비표

| 제품명 | 이·세이버(24K) | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|--------|----------------------|-------------|-------------|--------|----------|
| 업체명 | 생고뱅이소바코리아㈜ | | | | | | | | | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(KCL) | | | | | | | | | |
| 시험완료일자 | 2026년 03월 18일 | | | | | | | | | |
| 구분 | 시험방법 | 물성기준 | | | | 성능 | | | | 비고 |
| | | 밀도 | 열전도율 at 20℃ | 열전도율 at 70℃ | 열간수축온도 | 밀도 | 열전도율 at 20℃ | 열전도율 at 70℃ | 열간수축온도 | |
| | | (kg/m ³) | (W/m.K) | (W/m.K) | (℃) | (kg/m ³) | (W/m.K) | (W/m.K) | (℃) | |
| 그라스울 보온판(24K) | KS L 9102 | 24(+3,-2) | 0.037 이하 | 0.048 이하 | 300 이상 | 24 | 0.034 | 0.043 | 312 | 이세이버 24K |

생고뱅이소바코리아㈜

Q&D Manager

