



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (042)931-8511 FAX (042)931-8514

성적서번호 : TAK-2020-145564

접 수 일 자 : 2020년 09월 25일

대 표 자 : 이석우

시험완료일자 : 2020년 11월 11일

업 체 명 : 생고뱅이소바코리아(주)

주 소 : 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단1길 70, 1층

시 료 명 : 웨더프루프(티슈)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
불연시험-질량감소율	-	-	-	국토교통부고시 제 2020-263호 (2020)	A3
-No.1	%	-	7.7		A3
-No.2	%	-	8.5		A3
-No.3	%	-	6.4		A3
불연시험-최고 온도와 최종 평형 온도의 차	-	-	-	국토교통부고시 제 2020-263호 (2020)	A3
-No.1	K	-	2.8		A3
-No.2	K	-	1.4		A3
-No.3	K	-	3.6		A3
불연시험-가스유해성시험	-	-	-	국토교통부고시 제 2020-263호 (2020)	A3
-No.1	min:s	-	14 : 35		A3
-No.2	min:s	-	14 : 05		A3

*시험결과 : 불연재료 적합(보고서 참조)

*시험체 구성(의뢰자 제공) : Glass fiber(10 μm)(0.55 mm)(가열면) + 글라스울(50 mm)

*시험기준 : 국토교통부고시 제2020-263호 (건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준)

- 질량감소율 : 30 % 이하
- 최고온도와 최종평형온도와의 온도차 : 20 K 이하
- 가스유해성 : 9 분 이상

- A3: 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

- 다음 페이지 -

Kwon, Ki seok

작성자 : 권기석

Tel : 032-570-9763

Jong-Kuk Kwon

기술책임자 : 권종국

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2020년 11월 11일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (042)931-8511 FAX (042)931-8514

성적서번호 : TAK-2020-145564

접 수 일 자 : 2020년 09월 25일

대 표 자 : 이석우

시험완료일자 : 2020년 11월 11일

업 체 명 : 생고뱅이소바코리아(주)

주 소 : 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단1길 70, 1층

시 료 명 : 웨더프루프(티슈)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
------	----	------	-----	------	----

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Kwon, Ki seok

작성자 : 권기석

Tel : 032-570-9763

Jong-Kuk Kwon

기술책임자 : 권종국

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2020년 11월 11일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code